

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: GLANZLACK MATT UNYRAIN

Produkt Nr.: 11031001

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 18.10.2016 JR



Glanzlack matt Unyrain

VERWENDUNG	Beschichtung und seidenmatte Glanzpflege von allen wasserbeständigen, stark frequentierten Fußbodenbelägen im Gemeinschaftsbereich, manueller oder Wischauftrag.
BESCHREIBUNG	Weiß opaleszierende Flüssigkeit mit leichtem Geruch, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1,040, pH 8-9.
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	< 5% nichtionische Tenside Weitere Inhaltsstoffe: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Parfum, Limonen, Kunststoffdispersion (metallvernetztes Copolymer), Mattierungsmittel, Wasser. Enthält: Kolophoniumsäuren, Fumarat, Ester mit Pentaerythritol, kann eine allergische Reaktion verursachen.
GEFAHRENHINWEISE (Verordnung 1272/2008/EU)	- (nicht kennzeichnungspflichtig)
SICHERHEITS-RATSCHLÄGE	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
UMWELTVERHALTEN	Die verwendeten Tenside sind auf Basis leicht abbaufähiger, linearer Fettalkohole. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung werden nach den uns vorliegenden Informationen keine nachteiligen Wirkungen verursacht.
EIGENSCHAFTEN	Bildet beim Trocknen einen matt glänzenden, zähelastischen, strapazierfähigen, schmutzabweisenden, tritt-, rutsch- und reinigungsmittelfesten Film auf allen Oberflächen. Polierfähig im "High-Speed"-Verfahren ohne Veränderung der Filmeigenschaften, Entfernung mit <i>Grundreiniger Unyrain</i> .
ANWENDUNG UND DOSIERUNG	Vor Gebrauch Behälter gut aufschütteln. Unverdünnt mit feuchtem Tuch, Mop oder Wischgerät auf den gut gereinigten und trockenen Bodenbelag dünn und gleichmäßig auftragen und gut trocknen lassen. Bei offenporigen Linoleumbelägen kann eine Vorbehandlung mit Bohnerwachs ratsam sein. Die Trockenzeit wird stark von den lokalen atmosphärischen Bedingungen beeinflusst. Gute Durchtrocknung ist Voraussetzung für überdurchschnittlich lange Haltbarkeit der Beschichtung. Nach 30 Minuten kann, falls erforderlich, ein zweiter Auftrag um 90° versetzt erfolgen. Boden erst wieder betreten, wenn die Beschichtung vollkommen trocken ist. Unterhaltsreinigung mit Wischwachs oder Fliesenrein.
VERBRAUCH	Ca. 20 ml/m ² pro Auftrag. Die Dosierung richtet sich nach der Porosität und der Beschaffenheit der Oberflächen.
LAGERFÄHIGKEIT	6 Monate in geschlossenen Gebinden, in kühlen Räumen. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
VERPACKUNG	Kanister mit 10 l Nettoinhalt