

SCHEDA TECNICA

Preparato: LUCIDO PROTETTIVO ANTISLIP

Cod. preparato VECCHIO: 11041001

Cod. preparato NUOVO: HY-01-0021

Pag. 1 von 1

Revisione: 12.12.2025 MS

LUCIDO PROTETTIVO ANTI SLIP UNYRAIN

IMPIEGO	Protezione e lucidatura di tutti i pavimenti resistenti all'acqua soggetti a forte usura, applicazione manuale o con spandicera.
DESCRIZIONE	Liquido opalescente, dall'odore caratteristico, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,028, pH 8-9.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici. Altri componenti: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/UE)	Attenzione H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene: Carbonato di zinco ammonico; Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo.
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle. Risciacquare con acqua gli eventuali spruzzi negli occhi.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	I tensioattivi impiegati sono a base di alcoli grassi lineari facilmente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Asciugandosi forma su tutte le superfici una pellicola autolucidante, tenace e resistente, che respinge lo sporco, è antisdrucchiolevole, non scivolosa e inattaccabile dall'acqua e dai normali detergenti. L'effetto antisdrucchiolevole è certificato da un laboratorio indipendente accreditato secondo la norma DIN 18032-2. Rilucidabile con macchine high-speed, con ottimi risultati (effetto bagnato, anche detto <i>wet gloss</i>). Rimozione con UNYRAIN PULITORE A FONDO.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Cospargere uniformemente con mocio umido o con applicatore adatto il pavimento precedentemente ben preparato e lasciare asciugare. Per i pavimenti in linoleum a poro aperto può essere consigliabile un pretrattamento con cera al solvente. Il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni atmosferiche; per ottenere il massimo delle prestazioni la stesura deve asciugare bene. Dopo almeno 30 minuti si può, se necessario, applicare un secondo strato. Non calpestare il pavimento finché non è perfettamente asciutto. Per mantenere l'effetto antisdrucchiolevole si consigliano per pulizia e manutenzione quotidiana UNYRAIN DETERGENTE MANUTENTORE oppure UNYRAIN ECO CARE FLOOR.
CONSUMO	20 - 25 mL/m ² circa per applicazione.
SCADENZA	≥ 24 mesi, conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Tanica da 10 L (codice EAN 8008273002822)