

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: SILBERRAIN

Produkt Nr. ALT: 26050106

Produkt Nr. NEU: HY-01-0171

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 11.12.2025 MS

SILBERRAIN

UNYRAIN

Silbertauchbad

VERWENDUNG	Entfernen der dunklen Anlaufschicht auf Silberbesteck, Silbergegenständen, Edel- und Buntmetallen. Anwendung als Tauchbad oder manuell mit Tüchern oder Pads.
BESCHREIBUNG	Klare, farblose Flüssigkeit mit schwachem Geruch, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1.02, pH < 1.
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	< 5% anionische, nichtionische und amphotere Tenside Enthält: b-Alanine, N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]-, kann eine allergische Reaktion verursachen.
KENNZEICHNUNG (Verordnung 1272/2008/EG)	Gefahr H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält: Thioharnstoff.
SICHERHEITSRATSCHLÄGE	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung und die Gefahren- und Sicherheitshinweise in Etikette oder Sicherheitsdatenblatt lesen. Produkt sicher, mit der vorgesehenen Schutzausrüstung und mit der nötigen Sorgfalt beim Umgang mit chemischen Produkten verwenden. Produktreste nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
UMWELTPROFIL	Die verwendeten Tenside sind leicht biologisch abbaubar. Hauptwirkstoff nicht leicht abbaubar. Größere Mengen nicht ins Abwasser gelangen lassen, sondern über Sonderbetrieb entsorgen. Produkt nur bestimmungsgemäß und mit der beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sorgfalt verwenden.
EIGENSCHAFTEN	Schwach schäumend, begrenztes Reinigungsvermögen für fettige Verunreinigungen, aber ausgeprägtes Penetrations- und Reduktionsvermögen gegenüber oxidischen und anderen Anlaufschichten auf Edelmetallen und deren Legierungen.
ANWENDUNG UND DOSIERUNG	In ein geeignetes Plastikgefäß umgießen und das zuvor normal gereinigte Silberbesteck kurz eintauchen, die dunkle Anlaufschicht verschwindet augenblicklich. Anschließend unter fließendem Wasser gründlich spülen und mit einem saugfähigen Tuch gut nachtrocknen. Größere Silbergegenstände mit einem in Silberrain getauchten Wattebausch abwischen, dann mit feuchtem Tuch nachwischen.
VERBRAUCH	Je nach der Menge des zu behandelnden Bestecks und des verwendeten Plastikgefäßes. Das Produkt kann mehrmals verwendet werden, bis die Wirkung nachlässt.
LAGERFÄHIGKEIT	≥ 12 Monate in geschlossenen Gebinden.
VERSANDHINWEIS	ADR Klasse 8: UN 3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, N.O.S (Hydrochloric acid), 8, II, (E)
VERPACKUNG	Karton mit 6x1 l Flaschen (EAN-Code 8008273003010; EAN-Code Karton 8008273301062) Kanister zu 5 l (EAN-Code 8008273003027)